

Silikatfärg

Materialbeskrivning och användningsområde:

Silikatfärg är 1-komponent vattenburen fasadfärg med kalivattenglas som bindemedel. Färgen härdar med luftens kolsyra till kiseloxid. Färgen blir hård och oöm och mycket diffusionsöppen. Färgen är lämplig på mineraliska underlag som puts, betong, natursten och frostbeständigt tegel.

Den kan målas på såväl obehandlade som på ytor som tidigare målats med kalk- cement- och silikatfärg. Ytor som tidigare målats med oljefärg, latex eller andra organiska färgtyper kan ej övermålas med silikatfärg.

Målningsanvisning:

På starkt sugande underlag fixeras först med Färglös Silikatfärg. Vid grundmålning av nya, obehandlade ytor späds färgen 1:1 med Färglös Silikatfärg. För bästa resultat påför med spruta. Färdigstryk med oförtunnad Silikatfärg. Färgen kan påföras med pensel rulle eller spruta.

OBS! För att uppnå ett jämt resultat krävs att färgen kryss-stryks med plafondpensel så att rull- och penselskarvar jämnas ut. Notera även att putslagningar skall vara av samma kvalitet som omgivande ytor.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Kalivattenglas
Kulör:	Vit / Färglös
Pigment:	Kalkäkta
Innehåll:	Kaliumsilikat 25 – 40 %
Densitet:	1,5 kg/liter
Glans:	Helmatt
PH:	10
Härdning:	C:a 1 vecka
Materialåtgång:	0,3 – 0,5 m ² /liter
Rengöring:	Vatten – innan färgen torkat
Förpackning:	10 liter
Applicering:	Pensel, rulle eller spruta



Produktens VOC gränsvärde (Kat A/c): 40g/l (2010)-
Produktens VOC: < 10 g/l.