

Invändig Matt Linoljefärg

Invändig Matt Linoljefärg är gjord på kallpressad rå linolja och linstandolja. För att uppnå en matt yta har mätteringsmedel och ca 8 % lösningsmedel tillsats. Färgen är avsedd för målning av väggar och tak i torra utrymmen inomhus. Färgen innehåller inte zinkvitt varför den är känslig för mörkergulning. Om den målas vit bör den därför brytas något med svart (S 0500-N) eller grön alt. grå umbra.

Färgen appliceras tunt med pensel. Om roller använd skall man efterdra noga med pensel för att undvika glansfläckar. Spruta skall inte användas. Grundmåla alltid med Slipgrund V enl. anvisningar och slutmåla därefter med endast ett (1) skikt linoljefärg. Färgen bör härda i ca 4 veckor för att uppnå full tålighet. Rör om väl från botten innan användning.

Sörj för god luftväxling då färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.

***OBS! Träsor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning.
Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.***

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
Kulör:	RAÄ, NCS
Pigment:	Titandioxid, järnoxid
Viskositet:	BF ca 3000
Densitet:	1,4 – 1,7 kg/liter
Torrhalt:	92 vikt%
Glans:	Helmatt efter ca 3-6 månader
Lösningsmedel:	Alifatnafta
Torktid:	36 - 48 timmar, längre för genomhärdning
Materialåtgång:	12-15 m ² /liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)

Produktens VOC: < 200 g/l.

Se Basta miljöregister



Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se