

# Målning med Invändig Matt Linoljefärg



- 1 Borsta bort löst sittande färg och smuts och tvätta feta och smutsiga ytor med lämplig målartvätt. Tidigare målade ytor, som inte grundmålas enligt punkt 3 nedan, tvättas med ett pH-neutralt tvättmedel. *Undvik tvättmedel som innehåller ammoniak då dessa gör att linoljefärgen kan gulna.*
- 2 Schellackera kvistar och andra ytor som kan behöva detta. Använd då äkta schellack.
- 3 Grundmåla alla ytor som inte tidigare målats med samma produkt med *Slipgrund V* enligt anvisningar för denna produkt. Spacklade ytor eller sugande underlag grundmålas minst två gånger för att uppnå ett icke sugande underlag. Bryt grundfärgen i samma kulör som slutstrykningsfärgen.
- 4 Slutmåla med ett (1) skikt linoljefärg. Färgen appliceras tunt med pensel – roller eller spruta bör inte användas. Rör om färgen väl från botten.
- 5 Träets fuktkvot bör inte överstiga 16 %.  
Undvik målning av ytor med lägre temperatur än +10 °C.

## Målarens kommentar:

Då all oljefärg snabbt suger in i underlaget är det viktigt att man grundmålar ordentligt för att undvika att det bildas glansfläckar. På nytt underlag krävs alltid två strykningar, på tidigare målade ytor kan det räcka med att grundmåla en gång. Spacklingar och andra lagningar i underlaget bör alltid grundmålas två gånger. Låt grundfärgen genomtorka ordentligt innan slutstrykning.

Linoljefärg skall alltid målas tunt. Använd en rund eller oval pensel av god kvalitet och måla ut färgen ordentligt. Då färgen innehåller matteringsmedel är det viktigt att man rör om färgen ordentligt. Om fullgod grundmålning gjorts med samma kulör som toppfärgen kan en strykning räcka – men beroende på underlaget kan det krävas två strykningar med linoljefärg. Om en andra strykning görs låt färgen torka minst 48 timmar och måla sedan hela ytan för att undvika nyans- och glansskillnader.

Tänk på att linoljefärgens torkprocess bygger på tillgång till syre. Sörj därför för god luftväxling – om det inte går att få naturligt genomdrag i rummet finns det portabla luftväxlare att hyra. Invändig Matt Linoljefärg kan behöva upp till 4-6 veckor innan full tålighet uppnås. Färgen har som nymålade en sidenmatt yta men blir matt efter 4-6 månaders oxidation. Tjockt målade färgskikt kan ta längre tid.

All vit linoljefärg som målas invändigt mörkergulnar om den målas på ytor där dagsljus inte kommer till. Pigmentera därför gärna vit färg något (t.ex. S 0500-N) vilket gör att gulningen inte upplevs lika påtagligt.

För rengöring använd såpa i svag lösning. Tvätta med svamp eller trasa och skölj med rent vatten. Tvätta nedifrån och upp. Färgen tål starkare tvättlösning vid rengöring av hårt smutsade ytor, använd då såpa eller diskmedel. Metallsvärtning från nycklar och andra metallföremål kan tas bort med ett radergummi.

## Engvall o. Claesson

Förvaltare av vårt kulturarv sedan 1915