

Invändig Halvblank Linoljefärg

Invändig Halvblank Linoljefärg är en traditionell linoljefärg på kokt linolja för invändig målning. Färgen är avsedd för målning av paneler, möbler, fönsteromfattningar och snickerier i torra utrymmen inomhus. Färgen innehåller zinkvitt för att ge bättre tork, hårdare yta och för minskad mörkergulning.

Färgen appliceras tunt med pensel. Roller eller spruta skall inte användas. Grundmåla alltid med Slipgrund V enl. anvisningar och slutmåla därefter med endast ett (1) skikt linoljefärg. Färgen bör härda i ca 4 veckor för att uppnå full tålighet. Rör om väl från botten innan användning.

Sörj för god luftväxling då färgens torkning är beroende av tillgång till friskt syre.

*OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning.
Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.*

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Kokt linolja
Kulör:	Vit bas samt EoC std-kulörer
Pigment:	Titandioxid, zinkvitt, järnoxid
Viskositet:	BF ca 2000
Densitet:	1,4 – 1,6 kg/liter
Torrhalt:	99 vikt%
Glans:	Halvblank
Torktid:	36-48 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² / liter
Rengöring:	Såpa, lågaromatisk lacknafta
Förpackning:	0,5 liter, 1 liter, 5 liter



VOC-gränsvärde (Kat A/b): 100 g/l

Produktens VOC: < 30 g/l

Se Basta miljöregister



Engwall o. Claesson AB

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se